Graffitischutz

Matte bis seidenmatte temporäre Schutzschicht (Opferschicht) gegen Graffiti-Verunreinigungen

I. Werkstoffbeschreibung

Graffitischutz bildet einen farblosen Schutzfilm auf der bearbeiteten Oberfläche. Durch diesen Schutzfilm können Sprayfarben nicht bis auf den Untergrund eindringen. Mit Graffitischutz bearbeitete Sichtbetonflächen oder Anstriche mit Dispersions- und Silikonharzfarben werden wirkungsvoll gegen Verunreinigungen durch z.B. Farbsprays geschützt.
Nicht geeignet: auf werkseitig grundierte Zementfaser-Platten, für die Überarbeitung von Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS) sowie auf nicht saugende Untergründe.

Werkstoffbeschreibung

Art des Werkstoffes	Wachsemulsion
Farbtöne	Milchig, trocknet farblos auf
Dichte	Ca. 1,00 kg/l
Glanzgrad	Matt bis seidenmatt. Der Glanzgrad wird durch die Saugfähigkeit des Untergrundes und die Schichtdicke beeinflusst.
Zusammensetzung (gemäss VdL)	Wasser, Wachs und Emulgatoren
VOC-Gehalt	Befreit
Produkt-Code Farben und Lacke	M-DF 01
Verdünnungsmittel	Unverdünnt anwenden
Packungsgrössen	5 und 25 kg
Lager- und Transportvorschriften	UN:- Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten. Hinweise auf dem Etikett beachten.
Gefahrenkennzeichnung	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Inhalt/Behälter gemäss lokalen/ nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Werkstoffbeschreibung (Fortsetzung)

II. Verarbeitungshinweise

Alle Beschichtungen und erforderlichen Vorarbeiten richten sich stets nach dem Objekt, d.h., sie müssen abgestimmt sein auf dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausgesetzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3, Maler- und Lackierarbeiten.

Verarbeitungshinweise

Auftragsverfahren	Sehr gut spritzbar mit Airless-Geräten. Kann auch mit Roller oder Bürste aufgetragen werden.
Verdünnbarkeit	Bei Spritzapplikation kann mit Wasser bis max. 20% verdünnt werden, je nach verwendetem Gerät. Zum Rollen und Streichen unverdünnt anwenden.
Verarbeitungstemperatur	Während der Verarbeitungs- und Trockenzeit soll eine Temperatur von +5°C nicht unterschritten, eine rel. Luftfeuchtigkeit von 70% nicht überschritten werden.
Trockenzeit	Regenfest nach 12-48 Stunden, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Anwendungshinweise	Auf dunklen Untergründen kann Graffitischutz leicht milchig erscheinen. Graffitis inkl. Graffitischutz-Schicht können mittels Hochdruckreiniger und Heisswasser (bis 100°C) entfernt werden.
Mischbarkeit	Graffitischutz darf nicht mit anderen Produkten vermischt werden.
Verbrauch	100-150g/m^2 je nach Saugfähigkeit und Rauhigkeit des Untergrundes
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser
Lagerung	Bei gut verschlossenen Gebinden und sachgemässer Lagerung ca. 1 Jahr haltbar. Frostfrei lagern.

Beschichtungsaufbauten

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Allgemeine Untergrunderfordernisse	Der Untergrund muss sauber, trocken sowie tragfähig sein. Die zu behandelnde Oberflächen müssen vorgängig auf Eignung geprüft werden. Die Beständigkeit von Dispersions- und Silikonharzfarben kann mit geeignetem Graffiti-Entferner geprüft werden.
Beschichtungsaufbau	2 x Graffitischutz Eine Zwischentrocknungszeit von mindestens 6 Stunden muss eingehalten werden. Sichtbetonflächen mit Tiefgrund Aqua* vorbehandeln. Stark saugende Untergründe mit Imprägniergrund Tiefgrund SB* oder Beton Tiefgrund SB* vorbehandeln.

* Bitte beachten Sie das entsprechende aktuelle Technische Merkblatt.

6.201 Graffitischutz
Beton- / Boden-System
Graffitischutz

Entsorgungshinweise
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Reste einem qualifizierten Entsorgungsunternehmen zw. Sammelstelle abgeben oder nach Aushärtung unter EU-Abfallschlüssel Nr. 150110 entsorgen.

www.herbol.ch

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sind lediglich als mögliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Ausgabe: September 2014
Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

AkzoNobel

Akzo Nobel Coatings AG
Täschmattstrasse 16
CH-6015 Luzern
Telefon +41 41 268 14 14
Telefax +41 41 268 13 18
E-mail info@herbol.ch
www.herbol.ch

Herbol
schnell • sicher • produktiv