



Cetol BL Decor

Wodorozcieńczalna, cienkowarstwowa lazura, do stosowania na powierzchniach drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

Zastosowanie

Cetol BL Decor to ekologiczna, wodorozcieńczalna lazura do ochrony i dekoracji drewna i elementów drewnianych takich jak: panele ściennie, drewniane stropy, fronty szafek, drzwi, meble oraz inne elementy wykończeniowe wewnątrz pomieszczeń. Może być stosowany zarówno do renowacji, jak i do pierwszego powlekania elementów z drewna miękkiego i twardego.

Właściwości

Łatwy w stosowaniu, ekologiczny produkt o doskonałym i bardzo trwałym efekcie dekoracyjnym. Niskocząsteczkowa budowa produktu zapewnia jego głęboką penetrację w podłoże i nie zamykanie porów, chroniąc przed wnikaniem wody i zachowując jednocześnie możliwość regulacji wilgotności zawartej w drewnie. Cetol BL Decor tworzy powłoki o wykończeniu satynowym podkreślające naturalne piękno malowanego drewna. Szybkoschnąca niskozapachowa formuła pozwala na bezpieczną i przyjemną aplikację w pomieszczeniach.

Stopień połysku

25-35GU/60°; połysk satynowy

Dostępne kolory

Kolory systemu Color Mix.

Wszystkie kolory lazury można ze sobą mieszać. Wygląd każdego transparentnego koloru zależy od rodzaju drewna i grubości powłoki. Dlatego zaleca się wykonanie powłok próbnych na obrabianym elemencie drewnianym w celu sprawdzenia efektu kolorystycznego.

Opakowania

Bazy: 1L; 2,5L

Zużycie

ok. 80 ml/m² (wydajność: 13 m²/l) w zależności od stanu podłoża. Rzeczywiste zużycie określić na podstawie prób.

Gęstość

1,04 – 1,25kg/l, w zależności od koloru

Zawartość części stałych

ok. 33 % wag. = ok. 35 % obj.

Warunki aplikacji i schnięcia

Zakres temperatur: 8 - 30°C, względna wilgotność powietrza: max. 85 %

Czas schnięcia

w warunkach normalnych 23°C/50% wilg. wzgl. wg DIN 50014

Pyłosuchość: po ok. 30 minutach

Sucha w dotyku: po ok. 3 godzinach

Po 6 godzinach można nakładać kolejne warstwy systemu.

Dla drewna o większej gęstości, dla niższych temperatur oraz wyższej wilgotności powietrza, należy oczekiwać wydłużenia czasów schnięcia

Sposób aplikacji

Pędzlem. Lepkość handlowa produktu jest lepkością roboczą. Przed aplikacją dokładnie wymieszać, stosować nierozcieńczony.

Rozcieńczanie

Produkt nie wymaga rozcieńczania.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu wodą z ewentualnym dodatkiem ogólnodostępnych detergentów.

Stosowanie

Wskazówki dotyczące stosowania produktu

Podstawowe zasady

Wszystkie powłoki malarskie i niezbędne prace przygotowawcze muszą być wykonane odpowiednio do istniejących warunków, to znaczy, że przy ich wykonaniu musi zostać uwzględniony stan obiektu i warunki eksploatacji. Wymienione powłoki malarskie i podłoża należy traktować jako możliwe przykłady. Ze względu na mnogość uwarunkowań praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie ich przydatności do przewidywanego zastosowania.

Aplikację prowadzić na czystym, suchym i jednolitym podłożu drewnianym. Oszlifować po każdej naniesionej warstwie.

Dalsza obróbka /usuwanie powłok malarskich przez szlifowanie itp. może powodować powstawanie szkodliwego pyłu lub oparów. Takie prace można prowadzić tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. W razie potrzeby należy stosować odpowiednie zabezpieczenie dróg oddechowych.

Przed użyciem należy dokładnie wymieszać produkt. Przy niektórych rodzajach drewna, szczególnie przy drewnie pochodzącym z drzew liściastych, może dochodzić przy stosowaniu produktów rozcieńczalnych wodą do odbarwień w wyniku działania naturalnych składników zawartych w drewnie. Składniki te mogą prowadzić do odbarwień również w powłokach gruntujących i pośrednich, mimo tego że nie są one początkowo widoczne.

Nie zaleca się stosowania Cetol BL Decor na gatunkach drewna z wysoką zawartością garbników takich jak: Dąb, Merbau, Afzelia, Framiré, Western Red Cedar, Dark Red Meranti ze względu na możliwość wystąpienia odbarwień powłoki. Sęki na drewnie sosnowym i świerkowym mogą powodować żółte przebarwienia.

Wilgotność drewna przy stosowaniu produktu Cetol BL Decor może wynosić max. 15%.

Podłoże musi być czyste, suche, chłonne i stabilne, nie może posiadać substancji zmniejszających przyczepność, takich np. jak: tłuszcz, wosk lub środki polerskie. Należy sprawdzić, czy powlekane powierzchnie nadają się do nakładania kolejnych warstw. Między poszczególnymi powłokami musi być wykonane szlifowanie pośrednie.

Powierzchnie, po których się chodzi, podlegają większemu obciążeniu mechanicznemu, dlatego produkt ten nie nadaje się do ich powlekania.

Wskazówka

Produkty Sikkens charakteryzują się wysokim stopniem zaawansowania technologicznego. Trwałość powłoki zależy od wielu czynników: warunków pogodowych, ochrony konstrukcyjnej, obciążeń mechanicznych, koloru zastosowanej farby.

Jakość podłoża i wykonanie prac malarskich musi odpowiadać uznanemu stanowi wiedzy i techniki. W celu zachowania trwałości powłoki konieczne jest terminowe wykonywanie prac konserwacyjnych i renowacyjnych.

Warianty powlekania

1. Podłoża nowe, niemalowane

Gruntowanie

Cetol BL Decor

Warstwa pośrednia

Cetol BL Decor

Warstwa końcowa

Cetol BL Decor

2. Podłoża poddane renowacji

2.1 Stare powłoki malarskie w dobrym stanie

Przygotowanie podłoża

Dokładnie oczyścić, przeszlifować i odpylić powierzchnię

Warstwa końcowa

Nałożyć 1-2 warstwy Cetol BL Decor

2.2 Stare powłoki malarskie w złym stanie, w szczególności stare warstwy lakieru bezbarwnego

Przygotowanie podłoża

Całkowite fachowe usunięcie starych powłok malarskich

Gruntowanie

Cetol BL Decor

Warstwa pośrednia

Cetol BL Decor

Warstwa końcowa

Cetol BL Decor

Wskazówka

Wymienione systemy powłok malarskich i podłoża należy traktować jako możliwe przykłady. Ze względu na różnorodność i mnogość uwarunkowań praktycznych konieczne jest fachowe sprawdzenie przydatności produktów do przewidywanych zastosowań.

Dalsze informacje o systemach powłok malarskich na zapytanie.

Zdrowie i Bezpieczeństwo

S2 Chronić przed dziećmi.

S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

S29 Nie wprowadzać do kanalizacji.

S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Przed myciem narzędzi malarskich usuń z nich jak najwięcej pozostałości farby.

Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.

Atesty, pozwolenia, dokumenty

Atest PZH

Karta Charakterystyki

Limit zawartości LZO

Limit zawartości LZO (kat. A/e): 130 g/l (2010)

Produkt zawiera max. 103 g/l

Środki ostrożności

Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Cetol BL Decor.

Przechowywanie i transport

Przechowywanie

Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu ok. 3 lata.

Otwarte opakowania należy dokładnie zamknąć!

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Chronić przed mrozem.

Informacje o transporcie

Informacje dostępne w Karcie Charakterystyki Sikkens Cetol BL Decor.

Informacje uzupełniające

Podane systemy powłokowe należy traktować jako przykłady. Ze względu na różnorodność warunków stosowania trzeba sprawdzić fachowo ich przydatność do konkretnego zastosowania. Informacje zawarte w karcie technicznej nie są specyfikacją ani nie stanowią gwarancji uzyskania właściwości produktów. Informacje zawarte w karcie technicznej są dokładne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada za składowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie mogą stanowić zobowiązania producenta z tytułu gwarancji w sensie prawnym w przypadku użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazówek dla zdrowia i bezpieczeństwa opartych na naszej wiedzy o postępowaniu, przechowywaniu i użytkowaniu produktu. W każdym przypadku należy przestrzegać odpowiednich przepisów prawa i ewentualnych praw osób trzecich.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany treści karty technicznej bez uprzedniego powiadomienia. Aktualne informacje na www.sikkens-deco.pl

Wszelkie uwagi i pytania prosimy kierować:

- pod numer bezpłatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziałek – piątek);

- pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com

- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdynskie 6D, 01-531 Warszawa